

ZincTop LINE 963/175

艾比西冷喷锌自喷罐



名称: 艾比西冷喷锌自喷罐

版本: APCZT963/175—REV03

简介:

艾比西冷喷锌是特种高级防腐材料,它完全固化后膜层中的锌含量高于 96%,对钢材、铁制品能起到阴极保护加封闭保护的双重保护功效。自喷罐是专门提供来做小面积维修、修补或者其它方法不方便的情况下使用的产品。

工业应用:

钢材、铁制品长效防腐,典型的应用实例有桥梁、钢结构、电塔、车辆、螺栓、螺母、支架、护栏、隧道、储罐、集装箱、船舶、管道、闸门、轨道交通系统等的钢铁结构的长效防腐。
适用于镀锌层的加强防护及破损、铆接、焊接处的修复。

产品参数:

施工环境温度: 5°C~40°C
密度: 1.2 克/毫升
触干时间: 20 分钟
实干时间: 24 小时
保质期: 24 个月(低温干燥条件下)

前处理要求:

- 旧的冷镀锌涂层或热镀锌的表面,需将其表面灰尘、油污及疏松层清洗干净,光滑表面打毛糙。
- 对旧钢材表面必须去掉污物、旧漆膜、松动的锈斑
- 钢材喷砂处理至 Sa2.5 级,表面粗糙度 Rz50~70 μm(推荐)
- 腐蚀不严重的部位,可手工或机械打磨至 St2 级,允许保留轻度锈蚀。

使用说明:

- 使用前,让自喷漆罐在室温下保存一段时间,让它能有足够的压强
- 使用前,先将喷罐充分摇匀,上下摇晃,到可以听到玻璃珠撞击罐底的声音后,再摇晃二分钟就可以了,
- 喷涂过程中要不时停下来摇晃喷罐,每次喷涂不要超过 10 秒。
- 喷涂时保持喷罐竖直,喷涂距离 15—30 厘米,视反弹漆雾量而定,喷涂线路可选择水平或者垂直。
- 配套涂层可参看 APCZT 艾比西冷喷锌的说明书
- 施工环境温度 5°C~40°C,室外作业现场不得有三级以上的风和太阳直晒
- 涂装面不得结露,涂装面温度要高于露点温度至少 3 摄氏度以上;
- 如一次未喷完,请将罐体倒置,压下喷头约 3 秒钟,以防堵住喷嘴

安全事项:

使用和处理本品应遵守有关国家或当地政府的安全法规及规定。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好并避开热源和火源。包装容器必须保持密闭。施工应穿戴防护用品,并注意通风,避免明火,若不慎溅入眼睛,马上用大量清水冲洗,并到附近医院就诊。应置于儿童触不到的地方。

包装规格:

420ml/罐, 24 罐/箱

最小再涂间隙时间:

20 分钟

发布: 擎道化学(上海)有限公司

免责声明:


擎道化学(上海)有限公司在这里所提供的产品说明书为最新版资料,本说明书中的数据、产品规格、操作指导和建议仅代表严格控制下或指定环境下的测试/试验结果。本产品在任何实际环境下使用的精确性、完整性或适用性必须由买方或用户来决定。擎道化学保证其产品符合为客户设置的规格。买方和/或用

户背离本说明的要求,其中包括任何可靠性方面的要求,但不限于疏忽,而依照本说明书或其他文件所述建议使用本产品所造成的伤害以及直接或间接损失或损伤,生产商与销售商不予负责。产品说明会不经通知而进行修改,并自公布之日起五年后失效。

© 2012 1204



ZincTop chemical technology (Shanghai) LTD.,
Room 112, Building 17#, Nanfeng Road No.3878,
Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China
Post Code: 201414
Tel: 86 021 61995108
Fax: 86 021 33275397
M.P.: 86 18019733398



擎道化学(上海)有限公司
上海市奉贤区青村镇南奉公路3878号17幢112室
邮政编码: 201414
电话: 86 021 61995108
传真: 86 021 33275397
移动电话: 86 18019733398